SIL 7555 ÁCIDA

- SILICONA ÁCIDA ESPECIAL ACRISTALAMIENTO Y SANITARIOS

VENTAJAS

-Con fungicida, no enmohece
-Alta resistencia a la humedad
-Resistente a los detergentes y productos de limpieza
-Alta resistencia a los cambios de temperatura
-Interior / Exterior

DESCRIPCIÓN

Silicona ácida indicada para el sellado en baños, cocinas y acristalamientos. Su alta resistencia a la humedad y su fórmula con fungicida asegura juntas higiénicas y limpias.
Posee buena adherencia sobre vidrio, cerámica, materiales vitrificados, aluminio, aluminio anodizado, porcelana, paneles de epoxy y poliester....

USOS RECOMENDADOS

Sanitarios:estanqueidad en contornos de lavabos, fregaderos, bañeras, platos de ducha y elementos de cocina tales como encimeras...

Acristalamiento: ideal para el montaje de ventanas, vidrios y puertas correderas

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las superficies a sellar deben estar limpias, secas y exentas de polvo y grasa.
Aplicar un cordón mediante una pistola de extrusión manual o neumática y alisar con espátula o dedo humedecido con agua jabonosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➢ BASE	Acetoxi
➢ DENSIDAD	0.98 g/ml
➢ TIEMPO FORMACIÓN DE PIEL	15 min (23ºC/50%HR)
➢ DUREZA SHORE “A” (DIN 53505)	15
➢ ALARGAMIENTO A ROTURA	600%
➢ DESCUELGUE (ISO 7390)	< 2
➢ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-50ºC a +120ºC
➢ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5ºC a +40ºC
➢ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1.2 MPa
➢ MÓDULO 100%	0.30 MPa

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
EDICIÓN 02.02.2017

MUNDOINDUSTRIA

RECOMENDACIONES

Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar se recomienda hacer anteriormente un test de adherencia. Consultar la página web del producto.

DIMENSIONES DE LA JUNTA

Anchura mínima: 4 mm
Anchura máxima: 25 mm
Relación anchura/profundidad:

- 4-8 mm / 6 mm
- 10-12 mm / 8 mm
- 14-16 mm / 10 mm
- 18-20 mm / 12 mm
- 22-24 mm / 14 mm

LIMPIEZA

El producto fresco puede limpiarse con el producto Bostik Cleaner E. Una vez seco, solo puede eliminarse mecánicamente.

RENDIMIENTO

10 a 15 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro.
Puede utilizarse también la siguiente fórmula:

$$\frac{280}{\text{sección de junta (mm}^2\text{)}} = \text{metros lineales por cartucho}$$

LIMITACIONES

No recomendado para mármol, plomo, cobre, acero galvanizado, PE, PP, PMMA, PC, PTFE y superficies bituminosas.

ALMACENAJE

18 meses en local seco y ambientado a temperatura entre +5ºC y +25º C.

PRECAUCIONES

-Durante el proceso de vulcanización, el local debe estar bien ventilado.
- El producto no vulcanizado puede irritar los ojos; en caso de contacto accidental, aclarar inmediatamente con agua y consultar con el médico.

CERTIFICACIONES

ANTIMOHO

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30606981	Trans - Cartucho 280 ml	12	8412663069812
30606982	Gris - Cartucho 280 ml	12	8412663069829
30606983	Negro - Cartucho 280 ml	12	8412663069836
30606984	Blanco - Cartucho 280 ml	12	8412663069843
30606985	Marrón - Cartucho 280 ml	12	8412663069850
30607033	Aluminio - Cartucho 280 ml	12	8412663070337

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO
asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365