



# BOSTIK

## SEAL'N'FLEX ALL WEATHER H560

SELLADOR UNIVERSAL PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN

### VENTAJAS

- Sin disolventes
- Módulo bajo
- Curado sin burbujas
- Baja contracción
- Buena resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al agua



### DESCRIPCIÓN

Bostik SEAL'N'FLEX ALL WEATHER H560 es un sellador híbrido profesional de bajo módulo para juntas de dilatación y construcción. Bostik H560 SEAL'N'FLEX ALL WEATHER cumple con las especificaciones BREEAM, con respecto a los niveles de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).

### USOS RECOMENDADOS

Bostik SEAL'N'FLEX ALL WEATHER H560 está específicamente desarrollado como un sellador de módulo bajo para juntas de dilatación y construcción para uso interior y exterior, tanto en paredes como en pavimentos. Puede utilizarse como sellador-adhesivo entre diferentes materiales de la construcción como chapas metálicas, hormigón, cerámica, fibrocemento, vidrio...

Bostik SEAL'N'FLEX ALL WEATHER H560 es especialmente adecuado para edificios de gran altura.

#### Limitaciones

- No tiene buena adherencia sobre PE, PP y PTFE.
- En el caso de PC, PMMA, plásticos suaves y neopreno se recomienda hacer prueba previa.
- No adecuado para superficies bituminosas.
- No recomendado para estar sumergido permanentemente en agua
- No apto para piedra natural y cloruros (piscinas)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Híbrido
➤ DENSIDAD (ISO 1183-1)	1,5 g/ml
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C a +40°C
➤ TIEMPO DE CURADO (a 23°C/50%HR)	2-3 mm/24h
➤ FORMACIÓN DE PIEL (DBTM 10.00) (23°C/50%HR)	120 – 180 minutos
➤ MÁXIMO MOVIMIENTO DE JUNTA	25%
➤ DUREZA SHORE A (DIN 53505)	25
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	de -40°C a +80°C
➤ MÓDULO 100% (ISO 8339)	0,40 N/mm <sup>2</sup>

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Una junta con las dimensiones correctas es capaz de absorber los movimientos entre los materiales de construcción. La profundidad de la junta siempre debe estar en la relación correcta con el ancho de la junta. Una regla general es que la relación entre la profundidad de la junta y el ancho de la junta con un ancho de junta de hasta 10 mm es 1: 1, con un mínimo de 5 mm. Para juntas de más de 10 mm de ancho, la profundidad es el ancho dividido entre 3 más 6 mm.

Temperatura de aplicación +5°C a +40°C (se aplica al medio ambiente y sustratos). Todos los sustratos deben ser sólidos, limpios y libres de grasa y polvo.

Bostik SEAL'N'FLEX ALL WEATHER H560 se adhiere perfectamente sin el uso de imprimación a la mayoría de sustratos. Debido a la gran variedad de sustratos, se recomienda siempre realizar una prueba de adherencia antes de utilizar el producto.

## PINTABILIDAD

Bostik SEAL'N'FLEX ALL WEATHER H560 se puede pintar con pinturas a base de agua y la mayoría de las pinturas de 2 componentes. Las pinturas sintéticas pueden secarse más lentamente. Recomendamos probar la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación. Si se está pintando Bostik SEAL'N'FLEX ALL WEATHER H560 (que no es necesario), recomendamos lijar ligeramente el sellador y las superficies de unión antes de usar con Scotch-Brite. Para obtener los mejores resultados, recomendamos pintar a los pocos días de la aplicación.

## COLORES Y FORMATOS

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30620235	Blanco - Bolsa 600 ml	20	8412663202356
30620325	Gris - Bolsa 600 ml	20	8412663203230
30620324	Marrón - Bolsa 600 ml	20	8412663203247
30620323	Negro - Bolsa 600 ml	20	8412663203230

### PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en:  
<https://www.bostik.com/spain/es>

## LIMPIEZA

Producto fresco: Toallitas Limpiadoras Bostik o limpiador Bostik Cleaner E

Producto seco: sistemas mecánicos como rascar/lijar.

## ALMACENAJE

12 meses en envases originales, almacenados en locales secos y frescos.

## RENDIMIENTO

De 10 a 15 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro. Puede utilizarse la siguiente fórmula:

$$\frac{600 \text{ ml}}{\text{sección de junta (mm}^2\text{)}} = \text{metros lineales por cartucho}$$

## CERTIFICACIONES

- Emicode EC1 R Plus
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-CC 25LM
- A+ Regulación francesa COV

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 93 586 02 00

